

## SCHMUCKHALBZEUGE **BLECHE / BÄNDER**

Legierung	Farbe	Schmelz- bereich	Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	Härte HV	Blechstärke [mm] max. 200,00 mm breit				
				weich	3,0	2,0	1,5	1,0	0,5
<b>Farbgold</b>									
333/110	gelb	790-880	10,6	100	•	•	•	•	•
375/120	gelb	800-885	11,1	110	•	•	•	•	•
585/320	gelb	880-910	14,0	140	•	•	•	•	•
585/130	gelb-ham	865-900	13,2	140	•	•	•	•	•
585/90	sattgelb	810-850	12,9	130	•	•	•	•	•
585/85	rot	865-900	13,3	140	•	•	•	•	•
585/155	rose	835-865	13,5	180	•	•	•	•	•
750/160	gelb	910-930	15,6	125	•	•	•	•	•
750/125	sattgelb	885-905	15,5	140	•	•	•	•	•
750/50	rot	885-910	15,1	160	•	•	•	•	•
750/80	rose	870-885	15,2	140	•	•	•	•	•
900/60	gelb	975-1005	17,6	70	•	•	•	•	•
Feingold	gelb	1063	19,3	30	•	•	•	•	•
<b>Weißgold</b>									
333/WGS	weiß	900-950	12,2	100	•	•	•	•	•
585/12%	weiß	1085-1170	14,5	90	•	•	•	•	•
585/Pdf	weiß	885-990	13,1	200	•	•	•	•	•
586/19,5%	weiß	1090-1180	14,5	130	•	•	•	•	•
750/12,5%	weiß	1200-1280	15,9	110	•	•	•	•	•
752/16%	weiß	1160-1190	16,1	120	•	•	•	•	•
750/Pdf	weiß	895-930	13,6	175	•	•	•	•	•
<b>Platin</b>									
Pt/Cu 960/40	gr/ws	1730-1750	20,3	110	•	•	•	•	•
Pt/Wo 950/50	gr/ws	1830-1850	21,3	150	•	•	•	•	•
Pt/Co 950/50	gr/ws	1720-1750	20,1	140	•	•	•	•	•
<b>Palladium</b>									
Pd 950/18	grau	1410-1500	11,7	110	•	•	•	•	•
Pd 500/-	grau	1130-1180	10,9	130	•	•	•	•	•
<b>Silber</b>									
925/-	weiß	830-910	10,3	70	•	•	•	•	•
935/-	weiß	830-920	10,3	70	•	•	•	•	•
Feinsilber	weiß	961	10,5	35	•	•	•	•	•

↘ Weitere Legierungen und Maße auf Anfrage

**BEROLINA GMBH**  
HALBZEUGE / RINGROHLINGE  
EDELMETALL-RECYCLINGSCHMUCK / ANSATZBÄNDER

Descosträße 8/1 . D-76307 Karlsbad  
Telefon 07248/2559660 . Fax 07248/2559666  
info@berolina.biz